

A JÓ MEGOLDÁS!

DarTech®

Hegesztő PVC szalag: Technikai adatok/tulajdonságok!

Sűrűség	DIN 53479/A	1,21 g/cm ³ ± 0,02
Töréspont	DIN 53372	Ca. -35 °C
Hőmérséklet min.		-5 °C
Hőmérséklet max.		+ 60 °C
Vízfelvétel	DIN 53472	17 mg 0,1%
Szakítószilárdság	DIN EN ISO 527-2/5A/200	420%
Húzószilárdság	DIN EN ISO 527-2/5A/200	18Mpa
Továbbszakítási szilárdság	DIN 53515	5 N/mm
Tűzvédelmi besorolás	DIN EN ISO 25980:2015-01	nehezen gyulladó
Tűzállóság	DIN EN ISO 25980:2015-01	önkioltó
Fényáteresztő képesség		≥80%
Hangszigetelés	DIN 52210	Ca. 30 dBa.
Shore A keménység (15mp nyomásnál)	DIN 53305	79±3
REACH Megfelelőség	Termékeink megfelelnek a Nr.1272/2008 európai parlamenti rendeletnek és a 2008. december 16-án közzétett irányelvnek.	

Ez a tanúsítvány a DarTech Kft. által készült, az eredeti tanúsítvány alapján.